

Sto-Stein- wolleplatte Xtra 2/B/H4

Dämmplatte für
Wärmedämm-Verbundsysteme
nach DIN EN 13162



Anwendung

- Außen
- Als Dämmplatte für nichtbrennbare Wärmedämm-Verbundsysteme
- Befestigung geklebt-gedübelt

Eigenschaften

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,035 W/(m*K)
- Ca. 30 % leichter als bisherige Steinwolleplatten
- Hohe Abreißfestigkeit ≥ 10 kN/m² für geringe Dübelanzahl
- Beste dynamische Steifigkeiten für optimierten Schallschutz
- Mineralisch, diffusionsoffen, beidseitig vorbeschichtet

Format	Kanten: stumpf 120 x 40 cm
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Rationelle Verarbeitung aufgrund beidseitiger Vorbeschichtung • Klebe-/Armierungsseite frei wählbar

Hauptsitz
Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Deutschland
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178
infoservic@sto.com
www.sto.de

