

Technisches Merkblatt

Sto-Bossenplatte 2/A/D1 W3

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach DIN
EN 13162



Charakteristik

Anwendung

- außen
- als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen
- Befestigung: geklebt und gedübelt
- zur Ausbildung einer Bossenoptik
- nicht im Sockelbereich anwendbar
- nicht im Erdreich anwendbar

Eigenschaften

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 W/(m*K)
- Brandverhalten: Klasse A1 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar
- Schmelzpunkt: > +1000 °C
- Abreißfestigkeit: ≥ 5 kN/m²
- mineralisch
- diffusionsoffen
- beidseitig vorbeschichtet: Markierung beachten, markierte Seite = Putzseite
- einsetzbar bis zu einer Windlast: maximal -0,80 kN/m²

Format

- Breite x Höhe: 80 x 62,5 cm
- Typ I: Trapeznut, 3,0/2,0 cm breit, 1,5 cm tief
- Typ II: Trapeznut, 3,5/2,0 cm breit, 1,5 cm tief
- Typ III: Dreiecksnut, 3,0 cm breit, 1,8 cm tief
- Mittelachse der Nut: in Dämmplattenmitte

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl μ	EN 12086	≥ 1	
Wasseraufnahme	EN 1609	< 1 kg/m ²	
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	A1	
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ	DIN 4108-4	0,035 W/(m*K)	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	EN 1607	≥ 5 kPa	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	EN 13162	0,034 W/(m*K)	
Schmelzpunkt	DIN 4102-17	> 1.000 °C	

Technisches Merkblatt

Sto-Bossenplatte 2/A/D1 W3

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen

Untergrund generell:
- fest, eben, trocken, klebegeeignet
- frei von Fetten und Staub

Hinweis:

- Prüfen, ob die vorhandene Beschichtung mit dem Kleber dauerhaft verträglich ist.
- Unebenheiten bis 2 cm/m bei geklebten und gedübelten WDV'S dürfen überbrückt werden.
- Größere Unebenheiten mechanisch oder durch einen Außenputz gemäß EN 998-1 ausgleichen.

Vorbereitungen

Die Angaben sind im Technischen Merkblatt der verwendeten Klebmasse beschrieben.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: +5 °C

Verbrauch

Anwendungsart	ca. Verbrauch	
objektspezifisch	1,0	m ² /m ²

Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte zuzüglich Verschnitt sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

rationelle Verarbeitung aufgrund Vorbeschichtung

Kleber aufbringen:

- A: Punkt-Rand-Verklebung
- B: Vollflächige Verklebung

Kleber aufbringen:

- A: Punkt-Rand-Verklebung: manuell
 - Werkzeug: Zahntraufel
 - Klebeflächenanteil: mindestens 40 %
 - 1. Umlaufend am Plattenrand eine Klebewulst aufbringen. Breite der Klebewulst: ca. 5 cm
 - 2. In der Mitte der Dämmplatte 3 größere Punkte Kleber platzieren.
- B: Vollflächige Verklebung: manuell
 - Werkzeug: Zahntraufel
 - Klebeflächenanteil: 100 %

Technisches Merkblatt

Sto-Bossenplatte 2/A/D1 W3

1. Den Kleber vollflächig auf der Plattenrückseite aufbringen.

Hinweis:

- Die vollflächige Verklebung ist nur bei ebenen Untergründen möglich.

Applikation:

- Auf die Stirnseite und Längsseite der Dämmplatte darf kein Kleber kommen.

1. Die Dämmplatte im Verband, von unten nach oben, fluchtgerecht, planeben und press gestoßen auf dem vorbereiteten Untergrund anbringen.

2. An allen Gebäudeecken die Dämmplatte versetzt anordnen, sodass sich eine Verzahnung ergibt.

3. Auf lot- und fluchtgerechte Ecken achten.

Zusätzlich verdübeln:

- gemäß statischem Nachweis

- Nur zugelassene Dübel mit einem Tellerdurchmesser ≥ 90 mm verwenden.

- Systemzulassung beachten

- Abstand zwischen den Dübeln: mindestens 200 mm

- Die Nut ist als Plattenrand definiert. Der Plattenrand hat eine Breite von 150 mm. Eingesetzte Dübel gelten daher grundsätzlich als Fugendübel.

1. Nach dem Verlegen der Dämmplatten den Kleber trocknen lassen.

2. Die Dämmplatten zusätzlich mit Tellerdübeln befestigen. Ggf.

Dübelkombischeiben verwenden.

Armierung:

- Die Angaben sind im Technischen Merkblatt und der Systemzulassung der verwendeten Armierungsmasse beschrieben.

Fassadenöffnungen:

1. Die Dämmplatten zuschneiden und ausklinken.

2. Bei Fassadenöffnungen, z. B. Fenster: in den Ecken sind Kreuzfugen nicht zulässig. Dicht gestoßene T-Fugen oder in L-Form zugeschnittene Dämmplatten sind zulässig.

Verfugen:

1. Die Fehlstellen und Fugen ausfüllen. Produkt: Dämmstoffstreifen

2. Fehlstellen und Fugenbreite < 5 mm: Mit Sto-Pistolenschaum SE ausfüllen.

Sonstige Hinweise:

- Gebäudedehnfugen müssen im Wärmedämm-Verbundsystem übernommen werden.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Transport von Paletten, Bunde und Dämmplatten:

- Die Produkte sorgfältig behandeln.

- Die Produkte vor Beschädigung bei Transport und

Verarbeitung schützen, besonders im Randbereich und Eckbereich.

- Beschädigungen und Verschmutzungen vermeiden.

Technisches Merkblatt

Sto-Bossenplatte 2/A/D1 W3

Dämmplatten:

- Beschädigte, verwitterte, nasse oder verschmutzte Dämmplatten nicht verwenden.
- Befestigte Dämmplatten vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen schützen.
- Die Dämmplatten beschichten, um die Dämmplatten vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen zu schützen.

Liefern

Verpackung Palette

Lagerung

Lagerbedingungen Lagern:
 -Trocken und sauber lagern.
 -Vor direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit schützen.
 -Vor Beschädigungen schützen.
 -Die Dämmplatten bei einer Lagerung im Freien vor Witterungseinflüssen schützen, z. B. mit einer Gewebeplane abdecken.

Kennzeichnung

Produktgruppe Dämmplatte

Sicherheit Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
 Ehrenbachstr. 1
 D - 79780 Stühlingen
 Telefon: 07744 57-0
 Telefax: 07744 57-2178
 infoservice@sto.com

Technisches Merkblatt

Sto-Bossenplatte 2/A/D1 W3

www.sto.de