

Technisches Merkblatt

Sto-Sturzeckwinkel

Vorgeformtes Winkelstück aus Glasfasergewebe



Charakteristik

- Anwendung**
- außen und innen
 - zur Ausbildung von Innenecken und Laibungen in Fassadendämmsystemen

- Eigenschaften**
- alkalibeständig
 - weichmacherfrei

- Format**
- Laibungstiefe: 10 cm
 - Laibungstiefe: 20 cm
 - Laibungstiefe: 30 cm
 - Länge/Breite: ca. 20 cm
 - Maschenweite: ca. 4 x 4 mm

Untergrund

- Anforderungen**
- Wärmedämm-Verbundsysteme:
Die Verklebung der Dämmplatten muss ausreichend ausgehärtet sein.
Für die Trocknungs- und Abbindezeiten der organischen Klebmasse oder des mineralischen Klebemörtels gelten die Angaben in dem jeweiligen Technischen Merkblatt.
- Die Dämmplattenfläche muss sauber, trocken, versatzfrei und planeben sein und fluchtgerechte Kanten haben.
- Sanierung von Putzoberflächen:
Der Untergrund muss stabil, eben, trocken und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beeinträchtigen (z.B. Fett, Schmutz).
Den Untergrund auf Festigkeit und Hohlstellen prüfen.

- Vorbereitungen**
- Sanierung von Putzoberflächen:
Grob vorstehende Putzteile abschlagen. Größere Unebenheiten z. B. mit einem geeigneten Mörtel ausgleichen.

Verarbeitung

- Applikation**
- Die Armierungsmasse vollflächig auf die Innen- und Außenecken der Laibung auftragen.
Den Sto-Sturzeckwinkel lot- und fluchtgerecht sowie blasen- und faltenfrei in die noch frische Armierungsschicht einlegen und vollständig einbetten.
Um eine Aufdopplung der Armierungsschicht zu vermeiden, überschüssiges Material mit einer Glättkelle aus Edelstahl abziehen.

Technisches Merkblatt

Sto-Sturzeckwinkel

Mit Hilfe des Sto-Sturzeckwinkels können die Armierung der Laibungen und die Ausbildung der Laibungskanten in einem Arbeitsgang erfolgen. Die restliche Laibung armieren.

Den Gewebewinkel setzen und in die Armierungsschicht einbetten.

Bei Ausführung der Flächenarmierung das Sto-Glasfasergewebe bis an die Fugenkante des Profils heranzuführen.

Die Gewebekanten müssen min. 10 cm überlappen.

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330

Technisches Merkblatt

Sto-Sturzeckwinkel

Telefax: 04242 34-347
www.sto.at