

Technisches Merkblatt

StoJet P 214

Bohrpacker 13 mm für EP- und PUR-Injektionsharz



Charakteristik

- Anwendung**
- Einfüllstutzen zur kraftschlüssigen und dehnfähigen Rissinjektion im Hoch- und Ingenieurbau
 - bei trockenen, feuchten, nassen und wasserführenden Rissen gemäß EN 1504-5

- Eigenschaften**
- sehr gute Abdichtung im Bohrloch
 - doppelte Gummidichtung
 - regulierbarer Anpressdruck - auch für minderfeste Betone geeignet

Untergrund

Anforderungen

Für die Verdämmung den Betonuntergrund im Rissbereich anschleifen und säubern. Den Riss mit einem Industriestaubsauger oder durch Ausblasen mit ölfreier Druckluft säubern.

Bei Verdämmen mit StoJet PUK muss der Feuchtezustand des Risses, der Rissufer und der Rissflanken "trocken" gemäß EN 1504-5 sein.

Verarbeitung

Applikation

Bohrkanäle Ø 14 mm im 45° Winkel zur Betonoberfläche, wechselseitig des Risses bohren.

Abstand der Bohrungen vom Riss und entlang des Rissverlaufs: Halbe Bauteildicke.

Die Bohrpacker P 214 nach dem Reinigen der Bohrkanäle in die Bohrungen einsetzen und durch Anziehen der Mutter fixieren.

Falls erforderlich, den Riss verdämmen. Hochmutter und Injektionsnippel montieren.

Riss je nach Anforderung mit PUR- oder EP-Injektionsharz vollständig verfüllen.

Nach dem Erhärten des Füllgutes Packer an der Sollbruchstelle abbrechen und Oberteil entfernen.

Geeignet für folgende Füllgüter: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200,

Technisches Merkblatt

StoJet P 214

StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Verarbeitungsdruck max. 200 bar, max. Verarbeitungsdruck aus Betonfestigkeit beachten.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges Allgemeine Verarbeitungshinweise unter www.stocretec.de sowie im Anhang des aktuellen Technischen Handbuchs.

Liefern

Verpackung Karton

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
14224-001	StoJet P 214	75 Stück Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe Packer

GISCODE

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Technisches Merkblatt

StoJet P 214

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de