


Technisches Merkblatt

StoLook Wax forte

Transparentes Schutzwachs für feuchtebelastete Räume



Charakteristik

Anwendung	• innen • als Schutzbeschichtung für Oberflächen aus StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano und StoCalce Fondo • in Verbindung mit StoLook Effektpulvern zur Veredelung von Oberflächen • für Feuchtebereich geeignet • nicht im Spritzwasserbereich verwenden
------------------	--

Eigenschaften	• schützt kurzfristig vor Wasser und anderen Flüssigkeiten (z. B. Kaffee oder Wein) • mechanisch belastbar
----------------------	---

Optik	• erhöht den Glanz und die Tiefenwirkung • verstärkt den Farbton • wenn StoLook Wax forte zur Versiegelung verwendet wird, kann unterschiedliches Verdichten den Hell-Dunkel-Kontrast verstärken
--------------	--

Untergrund

Anforderungen	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein.
----------------------	---

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
--------------------------------	--

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	pro Arbeitsgang	0,05	l/m ²
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation	mit einem Tuch oder einem abriebfreien Spachtel dünn und gleichmäßig auftragen und nachpolieren
--------------------	---

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	Schutzbeschichtungen mit Wachs erst nach ca. 4-8 Tagen Trocknungszeit durchführen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der jeweiligen Oberflächentechnik.
--	---

Technisches Merkblatt

StoLook Wax forte

Ein zu früher Wachsaufrag kann zu Verfärbungen führen.

Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit StoFluid AF reinigen.
Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Ein ungleichmäßiger oder übermäßiger Wachsaufrag kann zu Weißverfärbungen und Schleierbildung führen. Verunreinigungen der Oberfläche sofort entfernen. Die gewachste Fläche mit einem feuchten Tuch oder mit handelsüblicher Seife/Spülmittel reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel z. B. Scheuermilch oder kalklösende Reinigungsmittel, und keine scharfkantigen Reinigungswerkzeuge verwenden. Wenn die gewachste Oberfläche überarbeitet werden soll, das Wachs vor der Überarbeitung entfernen. Anwendung auf Flächen mit Wassereinwirkung: - Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534-1:2017-04 und gemäß Merkblatt Nr. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Das Produkt ist nur für Flächen mit der Wassereinwirkungsklasse W0-I (geringe Wassereinwirkung) geeignet.

Liefern

Farbton milchig weiß, tönbar z. B. mit Mixol

Verpackung Dose

Lagerung

Lagerbedingungen Im fest verschlossenen Originalgebinde, kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebinde wird bei Einhaltung der Lagerbedingungen bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.
Erläuterung der Chargen-Nr.:
Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche
Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45. KW in 2026
Nach Anbruch zeitnah verbrauchen. Eingebraachte Verunreinigungen können die Haltbarkeit verkürzen, z. B. durch verschmutztes Werkzeug.

Kennzeichnung

Produktgruppe Wachs

GISCODE Für diese Produktgruppe wurde von GISBAU bisher kein GISCODE festgelegt.

Technisches Merkblatt

StoLook Wax forte

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de