


Technisches Merkblatt

StoPrefa Levell 300

Organische, zementfreie Profilzugmasse für Dekorprofile



Charakteristik

Anwendung

- außen
- speziell für die industrielle Beschichtung von Dekorprofile unter Verwendung einer Zugschablone

Eigenschaften

- verarbeitungsfertig
- rissicher
- gutes Standvermögen
- geruchsarm
- gute Verarbeitungseigenschaften
- zementfrei

Besonderheiten/Hinweise

- ohne Schlussbeschichtung nur eingeschränkt witterungsbeständig

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Korngröße	EN 1062-1	< 400 µm	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, tragfähig und frei von Fetten und Staub sein.
Das Anlegen von Probeflächen und die Prüfung des Haftverbundes zwischen Untergrund und Beschichtung hat eigenverantwortlich durch den Verarbeiter zu erfolgen.

Vorbereitungen

Ggf. den Untergrund reinigen.

Technisches Merkblatt

StoPrefa Levell 300

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +10 °C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C

Materialzubereitung Das Material ist nach Aufrühren verarbeitungsfertig.
Kein Wasser hinzugeben.

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	pro mm Schichtdicke	1,4 - 1,5	kg/m ²
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Beschichtungsaufbau Grundbeschichtung:
Das Produkt in einer Schicht auftragen.

Schlussbeschichtung:
StoColor Jumbosil oder StoColor Dryonic oder StoColor Silco (jew. Hellbezugswert > 20) in zwei Schichten auftragen.

Applikation manuell
Rationelle Verarbeitung in einer industriellen Produktionsanlage.
Trockenschichtdicke: 2,0 - 3,5 mm

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur, Wind und relativer Luftfeuchtigkeit.

Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit: überarbeitbar nach frühestens 24 Stunden.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges Das Produkt ist nicht geeignet für den vollflächigen Auftrag auf Dämmplatten.
Das Produkt ist nicht geeignet für horizontale oder zur Wand geneigte Flächen.
Prüfen, ob das Produkt für den Untergrund geeignet ist.

Liefern

Farbton Natur

Verpackung Silo

Lagerung

Lagerbedingungen Fest verschlossen und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung

Technisches Merkblatt

StoPrefa Levell 300

schützen.

Lagerdauer	Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.: Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche Beispiel: 1450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2021
-------------------	---

Kennzeichnung

Produktgruppe	Spachtel- und Armierungsmasse
----------------------	-------------------------------

Zusammensetzung

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel
Polymerdispersion
Silikatische Füllstoffe
Aluminiumhydroxid
Glykolether
Hydrophobierungsmittel
Dispergiermittel
Lagerungsschutzmittel auf Basis BIT/ZPT

GISCODE	BSW20
----------------	-------

Sicherheit	Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt.
-------------------	--

EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
---------------	---

EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on[EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
---------------	---

Hierbei handelt es sich um Konservierungsstoffe.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch

Technisches Merkblatt

StoPrefa Levell 300

nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de