


Technisches Merkblatt

StoPrim Micro

Lösemittelarmes Tiefgrundierungskonzentrat auf Siliconmicroemulsionsbasis



Charakteristik

Anwendung

- außen
- für mineralische Untergründe

Eigenschaften

- saugfähigkeitsregulierend
- haftvermittelnd
- hoch hydrophobierendes Siloxan-Konzentrat
- hohes Eindringvermögen
- hydrophobe Imprägnierung

Optik

- transparent

Besonderheiten/Hinweise

- nicht geeignet auf gipshaltigen Untergründen
- Konzentrat! In der Anwendung die Grundierung 1 : 10 mit Wasser verdünnen
- empfindliche Flächen schützen (Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen, etc.)

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

Anforderungen

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.

Vorbereitungen

Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.
Glas, Klinker, Keramik, Naturstein, Lackierungen und Metalle abdecken. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

Technisches Merkblatt

StoPrim Micro

Verarbeitung		
Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C	
Verarbeitungszeit	Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden.	
Mischungsverhältnis	1 : 10 Wasser	
Materialzubereitung	Vor der Verarbeitung im Originalgebinde gut schütteln. Im entsprechenden Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnen.	
Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch
	pro Anstrich als Grundierung	0,01 - 0,05 l/m ²
	pro Anstrich als Hydrophobierung	0,02 - 0,10 l/m ²
	Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.	
Beschichtungsaufbau	Auf stark saugenden Untergründen ist ein mehrmaliger Auftrag nass in nass empfehlenswert, um eine optimale Eindringtiefe zu erzielen. Um Haftungsprobleme beim nachfolgenden Anstrich zu vermeiden, sollte innerhalb von 7 Tagen der nachfolgende Arbeitsgang ausgeführt werden.	
Applikation	Streichen, Rollen Im Streichverfahren auftragen und einarbeiten oder durch Aufsprühen (auf Spritz-/Sprühnebel achten) mit dem Inomat verarbeiten. Enthält reaktive Silane, die nach der Verarbeitung chemisch reagieren und die Hydrophobie ausbilden. Grundierungen dürfen keine glänzende Schicht bilden.	
Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	Das Produkt trocknet physikalisch durch Wasserverdunstung. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur wird die Trocknung entsprechend verzögert. Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit: überarbeitbar nach ca. 12 Stunden.	
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	

Technisches Merkblatt

StoPrim Micro

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Bei der Verarbeitung Haut und Augen schützen.
Beim Spritzen oder Sprühen ist geeignete Schutzausrüstung/-kleidung zu tragen.

Liefern

Farbton farblos

Lagerung

Lagerbedingungen Im fest verschlossenen Originalgebilde, kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebilde wird bei Einhaltung der Lagerbedingungen bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.
Erläuterung der Chargen-Nr.:
Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche
Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45. KW in 2026
Nach Anbruch zeitnah verbrauchen. Eingebrachte Verunreinigungen können die Haltbarkeit verkürzen, z. B. durch verschmutztes Werkzeug.

Gutachten / Zulassungen

Z-33.41-116	StoTherm Classic® / AimS / Vario, geklebt im Massivbau Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung
Z-33.41-1515	StoTherm PIR organisch / StoTherm PIR mineralisch Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung
Z-33.43-66	StoTherm Cell Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung
Z-33.44-134	StoTherm Mineral L/Mineral A1/StoTherm Classic® L/Classic® S1/StoTherm AimS® Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung

Kennzeichnung

Produktgruppe Grundierung

GISCODE

Für diese Produktgruppe wurde von GISBAU bisher kein GISCODE festgelegt.

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten!
Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete

Technisches Merkblatt

StoPrim Micro

Produkt.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

EUH208

Enthält Trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de