


Technisches Merkblatt

StoPur TC 100 transparent

PUR Versiegelung, transparent, glänzend,
lichtecht



Charakteristik

Anwendung • als transparente Versiegelung auf abgestreuten EP- und PUR-Beschichtungen
überwiegend in Bereichen der Lebensmittelindustrie

Eigenschaften

- geringe Schmutzanfälligkeit
- gute Reinigungsfähigkeit
- relativ unempfindlich gegenüber organischen Verfärbungen (Wein, Kaffee, Ketchup, usw.)
- leichte bis mittlere chemische Widerstandsfähigkeit
- UV-stabil
- gemäß den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) geprüfte Systemaufbauten verfügbar

Optik • transparent

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	DIN 51757	1,2 g/cm ³	
Viskosität (bei 23 °C)	DIN 53015	500 - 900 mPa.s	
Festkörpervolumen		> 99 %(V)	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen

Abgestreute StoCretec EP- PUR- Beschichtungen:
Generell:

- trocken, tragfähig
- frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen
- Minderfeste Schichten und Schlämmeschichten entfernen.

Untergrundtemperatur: mindestens +10 °C, 3 K über dem Taupunkt
Haftzugfestigkeit, Mittelwert: 1,5 N/mm²

Technisches Merkblatt

StoPur TC 100 transparent

Haftzugfestigkeit, kleinster Einzelwert: 1,0 N/mm²

Vorbereitungen

Der Auftrag von StoPur TC 100 transparent darf frühestens 24 Stunden nach Aufbringen der darunterliegenden Epoxidharzschicht erfolgen. Ansonsten kann es zu Unverträglichkeiten kommen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Mindesttemperatur: +10 °C
Maximaltemperatur: +30 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:
Mindestens: 40 %
Maximal: 75 %

Verarbeitungszeit

Bei +20 °C: ca. 20 Minuten
Anarbeitungszeit: ca. 5 Minuten (+ 20 °C)
begehbar nach: ca. 24 Stunden (20 °C)
mechanisch belastbar nach: 4 Tagen (20 °C)
chemisch belastbar nach: 7 Tagen (20 °C)

Mischungsverhältnis

Komponente A : Komponente B
100,0 : 150,0 Gewichtsteile

Materialzubereitung

- Komponente A und Komponente B werden im abgestimmten Mischungsverhältnis geliefert und gemäß den nachfolgenden Angaben gemischt. Die Komponente A aufrühren, danach Komponente B restlos zugeben. Mit langsam laufendem Rührwerk (maximal 300 U/min) gründlich durchmischen, bis eine homogene, schlierenfreie Masse entsteht. Unbedingt auch von den Seiten und vom Boden her gründlich aufrühren, damit sich der Härter gleichmäßig verteilt.

Material zubereiten:

1. Die Komponente A aufrühren.
Komponente A restlos in die Komponente B zugeben.
2. Mischdauer: mindestens 2-3 Minuten
Hinweis: Einrühren von Luft ist zu vermeiden.
3. Die Mischung in einen sauberen Behälter umfüllen.
4. Die Komponenten nochmals mischen.
5. Die Mischung sofort verarbeiten.

Verbrauch

Anwendungsart

ca. Verbrauch

je nach Abstreuerung Untergrund

0,5 - 0,9

kg/m²

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund

Technisches Merkblatt

StoPur TC 100 transparent

und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Beschichtungsaufbau

1. Grundieren: StoPox GH 205
2. Beschichten: StoPox KU 601
3. Abstreuen: Colorquarz 0,7-1,2 mm
4. Versiegeln: StoPur TC 100 transparent

Applikation

1. Grundieren:
 - StoPox GH 205
 - Das Produkt flutend applizieren. Werkzeuge: Gummischieber
 - Das Produkt nachrollen und gleichmäßig verteilen.
 - Verbrauch: ca. 0,2-0,3 kg/m², abhängig von der Rauigkeit des Untergrunds - Hinweis: Die Bildung von Pfützen vermeiden.
2. Beschichten 1-2 mm:
 - StoPox KU 601 gefüllt mit Quarzsand 0,1-0,5 mm (1:0,3)
 - Verbrauch: 1,7 kg/m²/mm Gesamtmischung
 - Das Produkt applizieren. Werkzeuge: Rakel
3. Abstreuen:
 - Colorquarz 0,7-1,2 mm
 - Die frische Beschichtung nicht im Überschuss abstreuen, sodass Korn neben Korn liegen.
 - Verbrauch: ca. 0,5-1,0 kg/m²
4. Versiegeln:
 - StoPur TC 100 transparent
 - Das Material vollständig auf die Fläche geben und mit einem Gummischieber (Sto-Gummischieber Profi) gleichmäßig verteilen. Bei Bedarf sofort gleichmäßig in einer Richtung ohne Absetzen nachwalzen (Sto-Lackierwalze Nylon RS13). Anarbeitungszeit an die frische Fläche max. 5 Minuten
 - Bei größeren Flächen möglichst Material aus einer Charge verwenden

Reinigung der Werkzeuge

Die Werkzeuge mit StoDivers EV 100 oder StoCryl VV reinigen. Werkzeuge vor erneuter Verwendung 30 Minuten ablüften lassen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

1. StoPur TC 100 transparent kann nicht ohne zusätzliches intensives Zwischenschleifen mit sich selbst überarbeitet werden. Ohne Zwischenschliff ist keine Haftung gewährleistet.
2. Die allgemeinen Verarbeitungshinweise beachten:
 - siehe www.stocretec.de, Produkte
 - siehe Technisches Handbuch, Anhang

Technisches Merkblatt

StoPur TC 100 transparent

Leistungserklärung, CE- Kennzeichnung:

- Leistungserklärung: siehe www.stocretec.de

- Der in der Leistungserklärung angegebene Verschleißwiderstand bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag.

Bezugsadresse für Colorquarze:

Gebrüder Dorfner GmbH & Co.

Kaolin- und Kristallquarzsand- Werke KG

Scharhof 1

D-92242 Hirschau

E-mail: info@dorfner.com

www.dorfner.com

Liefern

Farbton transparent

Verpackung Blecheimer

	Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
	09732/001	StoPur TC 100 transparent	20 kg Set

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebinde wird bis zum Ablauf der Mindesthaltbarkeit gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.:
Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche Beispiel:
2450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2022
Siehe Verpackung des Produktes

Kennzeichnung

GISCODE PU10

Sicherheit Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technisches Merkblatt

StoPur TC 100 transparent

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
stocretec@sto.com
www.stocretec.de