


Technisches Merkblatt

StoSeal Band BK-2

Dichtes Klebeband aus Butylkautschuk mit rückseitiger Vlieskaschierung



Charakteristik

Anwendung

- außen und innen
- zum Abdichten von Anschlussfugen bei der Erstellung einer zweiten Dichtebene unterhalb von Fensterbänken

Eigenschaften

- selbstklebend
- hohe Klebkraft
- aus plasto-elastischer Butylkautschukmasse mit Vlieskaschierung
- die vlieskaschierte Seite kann mit Sto-Unterputzen beschichtet werden
- temperaturbeständig nach Einbau (kurzzeitig) von -30 °C bis +80 °C

Format

- Breite: 75 mm
- Rollenlänge: 10 m
- Dicke Butylschicht inkl. Vlies, ohne Liner: 1,2 mm

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte		1,0 - 1,3 g/cm ³	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	DIN 52615	448.700	
Festkörpergehalt		100 %	
Klebkraft	MEL 052	> 4 N/cm	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen

Untergrund generell:

- fest, eben, trocken, tragfähig
- frei von Fetten und Staub
- frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln

Eine Reinigung wird empfohlen, eine Klebprobe ist durchzuführen.

Technisches Merkblatt

StoSeal Band BK-2

Vorbereitungen

Poröse Untergründe sind mit StoPrim Butyl vorzustreichen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: +5 °C
Maximaltemperatur: +30 °C

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation

Das Band von der Rolle abwickeln und zuschneiden. Eine der beiden Schutzfolien abziehen und das Band auf der einen Seite (z.B. dem Fensterrahmen) sorgfältig aufkleben. Anschließend die zweite Schutzfolie abziehen und das Band sorgfältig am angrenzenden Untergrund anbringen.

Auf Überlappung der Bänder in den Ecken ist zu achten. Es dürfen keine Lücken entstehen. Eine optimale Anfangshaftung wird durch den Einsatz einer Andruckrolle erreicht.

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Nach sorgfältiger Anbringung sofort überarbeitbar.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Eine Lagerung bei mehr als +30 °C kann zu Schwierigkeiten beim Abziehen des Silikonpapiers führen.

Gemäß Anwendungsgebiet wird das Band zeitnah durch eine Fensterbank abgedeckt oder verputzt. Das Band ist nur bedingt UV-beständig.

Liefern

Farbton Vorderseite: Anthrazit, Rückseite: Weiß

Verpackung Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken im Temperaturbereich von +15 °C bis +30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer Max. 24 Monate nach Datum der Herstellung.

Technisches Merkblatt

StoSeal Band BK-2

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de