


Technisches Merkblatt

StoSilent Fix

Fugenfüller auf Gipsbasis für Sto-Akustikplattensysteme



Charakteristik

- | | |
|------------------|---|
| Anwendung | <ul style="list-style-type: none"> • innen • zum Verkleben der Plattenstöße für Akustiksystem StoSilent Distance • zum Auffüllen der Schraublöcher |
|------------------|---|

- | | |
|----------------------|--|
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • sehr gute Klebkraft • schnell trocknend • gute Haftung |
|----------------------|--|

- | | |
|--------------|--|
| Optik | <ul style="list-style-type: none"> • matt |
|--------------|--|

- | | |
|--------------------------------|---|
| Besonderheiten/Hinweise | <ul style="list-style-type: none"> • nicht mit anderen Materialien mischen • Verbrauch kann systembezogen variieren |
|--------------------------------|---|

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

- | | |
|----------------------|---|
| Anforderungen | Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden wie z. B. Blasenbildung, Rissen in den nachfolgenden Beschichtungen führen. Deshalb nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen. |
|----------------------|---|

- | | |
|-----------------------|---|
| Vorbereitungen | Vor der Durchführung von weiteren Arbeiten die Sto-Akustikplattensysteme mindestens 24 Stunden trocknen lassen. |
|-----------------------|---|

Technisches Merkblatt

StoSilent Fix

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Untergrund- und Verarbeitungstemperatur: +12 °C

Materialzubereitung Das Produkt in sauberes und kaltes Wasser einstreuen, bis Material an der Oberfläche sichtbar wird. Mit einer Gipskelle oder Ähnlichem bis zum Erreichen der Verarbeitungskonsistenz durchmischen.

Anmischgefäß und Mischwerkzeug müssen sauber sein.

Verbrauch

Anwendungsart	ca. Verbrauch	
bei kleinformatischen Platten	0,50	kg/m ²
bei großformatigen Platten	0,30	kg/m ²

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

wird mittels Kartusche aufgebracht, mit Japanspachtel oder Wechselkartusche aufbringen, mit Spachtel auftragen

Den angemachten Spachtel in eine Kartusche (z. B. Knauf-Werkzeug, Art.-Nr. 9955-811, 9955-813) füllen und mittels Düse mittig auf Plattenrand auftragen.

Alternativ das Material mit einer Spachtel auf die Fugen aufbringen.

Die angemachte Spachtelmasse gleichmäßig auf die Kante applizieren, so dass beim Stoßen der einzelnen Platten eine Verklebung über die gesamte Kantendicke gewährleistet wird. Die nächste Platte seitlich heranschieben und verkleben.

Dabei die Spachtelmasse nicht auf die Tragschienen drücken.

Überstehendes Material nach ca. 30 Minuten abstoßen. Nicht auf Null ausziehen.

Die Decken sind im Streiflicht nicht frei von sichtbaren Unebenheiten.

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Der Verarbeitungszeitraum des angemischten Spachtels bis zum Versteifungsbeginn beträgt ca. 20 Minuten. Aus diesem Grund nur soviel Material zubereiten, wie in ca. 60 Minuten verarbeitet werden kann. Danach nicht mehr verwenden, eine neue Mischung ansetzen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Die allgemeinen Sto-Verarbeitungsrichtlinien zu StoSilent Akustiksystemen beachten. Diese sind über die Sto SE & Co. KGaA erhältlich.

Unsaubere Gefäße und Werkzeuge verkürzen den Verarbeitungszeitraum.

Angesteiftes Material nicht verarbeiten, durch Wasserzugabe oder Rühren wird StoSilent Fix nicht wieder verarbeitungsfähig.

Eine Montage/Beschichtung darf erst nach vorangegangener Einweisung erfolgen!

Technisches Merkblatt

StoSilent Fix

Liefern

Farbton Naturweiß

Verpackung Sack

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Lagerdauer Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.
Erläuterung der Chargen-Nr.:
Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche
Beispiel: 9450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2019

Kennzeichnung

Produktgruppe Spachtelmasse

GISCODE Für diese Produktgruppe wurde von GISBAU bisher kein GISCODE festgelegt.

Sicherheit Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoSilent Fix

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de